




Геотекстиль нетканый иглопробивной G-Tex

Производство АО «Втор-Ком», 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 34, тел. +7 (351) 791-38-72, www.втор-ком.рф

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №363

Наименование и марка продукции	Геотекстиль нетканый иглопробивной G-Tex 300
Обозначение нормативного документа	СТО 21506643.001–2016
Номер партии	581
Количество рулонов	
Количество м ²	33000
Номер свидетельства о проведении внутривзаводского производственного контроля	08/05

Наименование показателя		Значение		Метод испытаний
		по СТО	фактическое	
1	Поверхностная плотность, г/м ²	300±15%	264	ГОСТ Р 50277
2	Ширина полотна, см	200±2,5%	200	ГОСТ 3811
3	Толщина при нагрузке 2 кПа, мм,	2,7±0,5	2,8	ГОСТ Р 50276
4	Прочность при растяжении, Н/5см(кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении	350(7,0) 350(7,0)	471(9,4) 559(11,2)	ГОСТ Р 55030
5	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - поперечном направлении	120 120	80 57	ГОСТ Р 55030
6	Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более	15	8,0	ГОСТ 15902.2
7	Длина полотна, м	25	25	ГОСТ 3811
8	Состав сырья, %	100 % Полиэфир	100 % Полиэфир	ГОСТ ИСО 1833
Заключение: Геотекстиль нетканый иглопробивной G-Tex соответствует требованиям СТО 21506643.001–2016				
Лаборант	Подпись  МП	Фамилия И. О. Корнева С.А.	Дата выдачи: 21.05.2019г	

Заказчик: ООО ДОЗ №1

