

# ИЗОСТРОНГ

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ЛК

### Применение:

- герметизация нахлёстов полотен пароизоляции **ИЗОСТРОНГ** между собой (кроме отражающей пароизоляции **ИЗОСТРОНГ FB**).
- герметизация нахлёстов полотен **ИЗОСТРОНГ** на твердые элементы конструкции с негладкими поверхностями (строительный камень, дерево).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

При склеивании перехлестов полотен **ИЗОСТРОНГ**, соединительная лента **ИЗОСТРОНГ ЛК** наклеивается на край нижнего полотнища силиконизированной бумагой вверх. Затем укладывается верхнее полотнище. С соединительной ленты **ИЗОСТРОНГ ЛК** снимается силиконизированная бумага, и оба полотнища прижимаются друг к другу. Для того, чтобы избежать деформации утеплителя, рекомендуется либо скреплять полотнища на твердой поверхности до их монтажа на деревянные лаги, либо использовать опорную рейку.



Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже +5°C и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность.



## Технические характеристики ИЗОСТРОНГ ЛК

Состав	Бутил-каучук
Защитный слой	Силиконизированная бумага
Температурная устойчивость	От -40°C до + 80°C
Прочность связи при отрыве	Не менее 0,03 МПа (бетон)
Испытания при низких температурах	-40°C без трещин
Ширина	15 мм
Толщина	1 мм
Длина	45 погонных метров

Производитель гарантирует обеспечение свойств материала при соблюдении условий хранения, правил монтажа и эксплуатации.